

1K Express bitumenes vastagbevonat



- > feldolgozásra kész
- > gyors kötésű
- > szórható



Termékleírás

Magas minőségű, egykomponensű, polisztirollal töltött, gyors kötésű, szórható és műgyantával javított bitumenes vastagbevonat. Kül- és beltérben, kézi vagy gépi feldolgozású, tartós, rugalmas vízszigetelés a földdel érintkező épületrészek szigetelésére vízszintes és függőleges felületeken. XPS- és szigetelő lemezek ragasztására ásványi és bitumenes alapfelületekre, melyek a földdel érintkeznek.

Kiszerezés:

Csomag	Külső csomagolás	Raklap
32 lit	m. vödör	12 db

Tárolás:

Fagymentes, hűvös és száraz helyen, fa raklapon, jól lezárt eredeti, bontatlan csomagolásban, kb. 6 hónapig.

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Kőműveskanál, simítókanál, glettvas, fogazott glettvas, szórókészülék.

Feldolgozás:

A megfelelő szerszámmal hígítatlanul kell az alapfelületre felhordani. A munkavégzés után a szerszámokat vízzel rögtön meg kell tisztítani. Falkiszögelléseknél, világítóaknáknál, sarkoknál, padló és falcsatlakozásoknál holker kialakítása szükséges. A bitumenmentes vastagbevonat felhordásakor a hátoldali nedvességet korlátozni kell, mert károsítja a szigetelést. A feldolgozás függ a mindenkori építmény vízterhelésétől, ezért különösen figyelni kell a tervező által egyértelműen megadott vízterhelésre a munka megkezdése előtt. A bitumenmentes vastagbevonatot nem szabad fagyban és eső előtt feldolgozni. A talajnedvesség ellen és a nem torlódó szivárgó víz esetére vonatkozó (DIN 18195 - 4 rész) előírása szerint a felhordás "nedves a nedvesre" történjen. A DIN 18195 - 5 és 6 rész szerint a felhordás során az első rétegnek annyira meg kell száradnia, hogy a második réteg felhordásakor az már ne sérülhessen. A torlódó szivárgó víz vagy talajvíz esetére vonatkozó DIN 18195 - 6 rész szerint a szigetelésbe üvegszövet hálót kell a teljes felületre bekasírozni. A DIN 18195 szerint a felületi szigetelésekkor szükséges holker kialakítása. A kivitelezés során oda kell figyelni a fugák, a csatlakozások, az illesztések és az átvezetések szakszerű

82310, 1K Express bitumenes vastagbevonat, érvényesség kezdete: 2020.10.20, BF, 1. Oldal

kialakítására is. A friss bevonatot védeni kell az esőtől és az erős napsugárzástól. A bevonatot védeni kell a sérülésektől. A bevonatot védő illetve szivárgó/elvezető rétegeket leghamarabb a teljes kiszáradás után lehet elhelyezni (az alapfelület és az időjárástól függően), valamint a DIN 18195 - 10 részben leírtakat is figyelembe kell venni. A megfelelő védelem lehet pl. műanyag-noppenes tekercsek (drénlemez) csúszó-fóliával vagy szűrőfilcel (getotextíliával kasírozva), valamint hő- vagy bitumenkötéses szivárgólemezek. Ezek elhelyezése után tölthető vissza az építési gödör illetve árok. Csak azok az anyagok használhatóak, amelyek megfelelnek a DIN 18195 - 10 résznek, melyekkel elkerülhető a bevonat sérülése.

Utókezelés:

A friss anyagot felhordás után 3 órán keresztül óvni kell az esőtől a lemosódás elkerülése miatt. A szerszámokat a bedolgozás végeztével azonnal meg kell tisztítani.

Műszaki adatok

Sűrűség	kb. 0,8 g/cm ³
Anyagszükséglet	szigetelőlemez ragasztásához kb. 2 kg / m ² talajnedvesség ellen / nem torlódó szivárgóvíz esetén: kb. 3,5 - 4,0 liter / m ² (DIN 18195-4), min. rétegvastagság: kb. 3,5 mm víznyomásnak nem kitett felületek esetén (vízszintes): kb. 3,5 - 4,0 liter / m ² (DIN 18195-5), min. rétegvastagság: kb. 3,5 mm feltorlódó szivárgóvíz esetén: kb. 4,5-5 liter / m ² , (DIN 18195-6), min. nedves rétegvastagság: kb. 4,5 mm
Esőálló	kb. 3 óra után az EN 15816 szerint
Rétegvastagság	2 - 3 mm / munkafolyamat
Átdolgozhatóság	kb. 24 óra múlva
Átszáradás	min. 2 nap után, függ a légnedvességtől, hőmérséklettől, rétegvastagságtól és az alapfelülettől.
Páradiffúziós ellenállás	μ-érték kb. 8500

Tanúsítványok

Bevizsgálás alapja (szabvány, osztályozás ...)

Építési előírások listája a 2. rész 2.39-es sorozat a DIN 18195 4–6. rész szerint

Alapfelület

Megfelelő alapfelületek:

Az alapfelületnek tisztának, száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-, szennyeződés-, olaj, zsír, leválasztószer- és laza részeketől, idegen anyagoktól, sorjáktól, éles sarkú egyenetlenségektől, és földtől mentesnek kell lennie, és feleljen meg az érvényben lévő előírásoknak, irányelveknek és szabványoknak. A nem megfelelő szilárdsággal rendelkező rétegeket a felhordás előtt el kell távolítani pl. csiszolással, marással, golyószórással, majd portalanítás szükséges. A hiányos részeket, egyenetlenségeket (pl. mélyedések, falazott szerkezetek fugái, habarcstáskák, kavicsfészkek) 5 mm mélységig ki kell javítani. A mélyebb részeket megfelelő Betonjavító habarccsal kell kiegyenlíteni. Az alapfelület nedves lehet, de nem vizes.

Szerkezetszigetelés-technika

Megfelel: minden építőipari ásványi alapfelületre, akár enyhén nedvesre is. alapfelületek, pl.: mészkő, téglá, beton, vakolat, esztrich, stb.

Nem megfelelő: fára, fémre, műanyagra, víztaszító alapfelületre.

Előkészítés:

Az alapfelület előkészítését megfelelő mechanikai eljárásokkal kell elvégezni, majd portalanítani kell.

Az alapfelületben lévő fugákat és repedésejket Murexin Repol BS betonglettel vagy Murexin Szigetelőiszappal kell lezárni ill. glettelni. A friss anyagot az esőtől és az erős napsütéstől védeni kell. Szívóképes alapfelületek alapozása: Murexin 111 N Szigetelő bevonattal Murexin LF 1 Mélyalapozóval.

Fontos! A bitumenes vastagbevonat felhordásakor a hátoldali nedvességet korlátozni kell. Ennek legegyszerűbb módja, hogy köztes szigeteléseként ásványi alapú szigetelő anyagot használunk (Murexin Szigetelőiszap), melyet az alapfelületből jövő nedvesség nem old.

Termékútmutató és feldolgozási utasítások

A megadott műszaki adatok 20°C hőmérsékleten / 60% relatív páratartalomra vonatkoznak. Függenek az alapfelület szívóképességétől, valamint az alapfelület és a levegő hőmérsékletétől, páratartalomtól, rétegvastagságtól.

Termékinformációk:

- Az optimális hőmérsékleten és / vagy páratartalomon kívüli feldolgozás esetén az anyag tulajdonságai megváltoznak.
- A feldolgozás előtt az anyagot megfelelően temperálni kell (fagyott anyaggal nem lehet dolgozni)!
- Ahhoz, hogy az anyag tulajdonságai ne változzanak, bármilyen más, idegen anyag hozzáadása tilos!
- A víz hozzáadással vagy hígítással kapcsolatos utasításokat pontosan be kell tartani!
- Színezett termékeknel a feldolgozás előtt a színazonosságot ellenőrizni kell!
- Színazonosság csak egy Charge-számon belül garantálható!
- A színárnyalatot jelentősen befolyásolják a környezeti feltételek.
- Színárnyalat változásra figyelni kell a hozzáadott kvarchomok, tixotropizálószer, állítóadalek stb. miatt.
- A felhordott reakciógyanta színe és a színekártyákon lévő minták között kismértékű színárnyalat eltérés lehetséges nyomdatechnikai, valamint gyártási okok miatt.
- A bekevert és kötésnek indult anyaghoz nem szabad vizet vagy friss anyagot hozzáadni és ismét összekeverni.
- A csomagolást óvatosan kell kinyitni, és a terméket jól fel kell keverni.
- A részegységek pontos kiméréséhez mérleget kell használni.
- A reakciógyanták bekeverése után gyors munkafolyamat végzése szükséges, mert fazékidő túllépésekor az anyag felmelegedhet.
- A vízbázisú rendszerek vízzel történő hígítása után csak korlátozott ideig tarthatóak el; ezért javasolunk egy gyors feldolgozást.
- A vízbázisú rendszereknél a gyártó által megadott vízmennyiséget csak az A és a B komponens összekeverése után kell hozzáadni.
- Az alapozókat mindig hagyni kell jól kiszáradni/kikeményedni.
- Az oldószerbázisú rendszereknél a szagképződésre figyelni kell.
- Az alkalmazott reakciógyanták egy állandó 20°C hőmérsékletnél 1 nap után járhatóak, 3 nap után mechanikailag és 7 nap után vegyileg terhelhetőek.
- Az UV-terhelés, magasabb hőmérséklet és bizonyos vegyszerek hatására a gyanta felülete sárgulhat, fakulhat, de ez nem befolyásolja az anyag műszaki rendeltetését.
- A fel nem használt, bekevert anyagmaradékokat kvarchomokkal kell összekeverni (füstképződés miatt).

Környezeti információk:

- Az anyagot nem lehet feldolgozni + 5 °C alatt!
- Optimális alapfelület, levegő és anyag hőmérséklet: +15 és +25°C között.
- Optimális páratartalom 40%-60%.
- Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet, a magasabb páratartalom, a nagyobb rétegvastagság és a nem szívóképes alapfelület meghosszabbítja a száradási, kötési és kikeményedési időt, míg a magasabb hőmérséklet, alacsonyabb páratartalom és a szívóképes alapfelület lecsökkenti a száradási, kötési és kikeményedési időt!
- Megfelelő szellőzést kell biztosítani a száradási-, reakció- és kötési fázisok alatt!
- A frissen felhordott anyag gyors, hirtelen kiszáradását meg kell akadályozni (pl. huzat).
- A felületet a közvetlen napsugárzástól, szélétől, esőtől, fagytól védeni kell!
- A munkálatok megkezdése előtt és során figyelni kell az időjárást, a beltéri klimatikus viszonyokat, és ha szükséges, akkor elő kell készíteni megfelelő melegítő és páratlantító készülékeket, védő, illetve takaró elemeket az időjárás viszonyosságai ellen az elvégzett munkák védelmére!
- Figyelembe kell venni a páralecsapódás szempontjából, hogy a tavaszi, őszi, téli időszakban az éjszakai hőmérséklet lényegesen alacsonyabb, mint nappal és a relatív páratartalom a hőmérséklet csökkenésével növekszik!
- Éjszakai hőmérsékleti viszonyoknál a kémiai reakció leállhat, páralecsapódás történik!
- A helyiségek fűtése során a levegő abszolút nedvességtartalma növekedhet (szellőztetés!)

82310, 1K Express bitumenes vastagbevonat, érvényesség kezdete: 2020.10.20, BF, 3. Oldal

Szerkezetszigetelés-technika

- Az alapfelület hőmérséklete 3°C-kal a harmatpont felett legyen. (A mért levegő hőmérsékleti és relatív páratartalmi viszonyokhoz tartozó harmatpontot 3 °C-al meg kell haladja a mért felületi hőmérséklet. Harmatponti táblázat)
- A reakciófázis (kötés) során védje a szennyeződésektől a friss felületet (pl. por, bogarak, levelek stb.)
- A 48 órás időtartam túllépése esetén az egyes munkafolyamatok között egy köztes csiszolás szükséges.
- UV terhelésnek kitett területeken a sárgulás, fakulás elleni stabilitással rendelkező rendszereket ajánljuk.
- A szomszédos kapcsolódó épületrészeket megfelelően védeni kell (pl. takarással)!

Tipppek:

- A feldolgozás előtt egy próbafelület készítése javasolt, vagy egy kis felületen próbálja ki az anyagot.
- Vegye figyelembe a rendszerben használt valamennyi MUREXIN termék műszaki adatlapját.
- Javítási munkákhoz egy az adott Charge-számú eredeti terméket őrizzen meg.
- A burkolat fektetése előtt a fűtött esztrichnél, szükség van a szerkezet szakszerű felfűtésére és lehűtésére.
- A feldolgozás és a kikeményedés alatt a padlófűtés ne működjön!
- A csiszoló, karcoló mechanikai terhelések kopáshoz/kopási nyomokhoz vezetnek.
- Az autókerekekből a lágyítószert a felület elszíneződéséhez vezethet.

Egyéb információk:

- Az alapfelület maradék nedvességtartalma CM nedvességmérő készülékkel cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, fűtött cementesztrichnél max. 1,8 CM %, Kalcium-szulfát (gipsz) esztrich esetén max. 0,6 CM %, műgyantaburkolatnál cementesztrich esetén max. 4,0 CM %.
- Abban az esetben, ha a maradék nedvességtartalom mértéke meghaladja a fenti határértéket, akkor várni kell addig, míg annak mértéke eléri a következő réteg felhordásához megengedett küszöbértéket vagy speciális Murexin párazáró anyagot kell felhordani.
- Csak megfelelő épületszerkezeti vízszigeteléssel ellátott felületekre hordható fel.
- Az alapfelületnek teljesen ki kell száradnia, tehát vizes, nedves felületre nem hordható fel a későbbi problémák elkerülése miatt.
- Amennyiben az alapfelületben (pl. beton, aljzatkiegyenlítő, alapvakolat) nedvesség van, vagy a hátoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megszüntetve, akkor a felszálló nedvesség hatására fehéres kivirágzás jelenik meg, illetve elválás, foltosodás, felpúposodás következhet be.
- Az alapfelületek, dilatációk, felfűtés, műgyanta bevonatok stb. az előírásoknak, irányelveknek (pl. Műgyanta padlóbevonatok tervezése és készítése, valamint Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve) megfelelően legyen kialakítva.
- Az anyag felhasználása csak műszakilag képzett szakembereknek ajánlott!

Biztonsági utasítások

A készítmény specifikus információkat, a kezelésre, a tisztításra, a megfelelő intézkedésekre és az ártalmatlanításra vonatkozóan a biztonsági adatlapon találhatóak.

A terhelések korlátozása és ellenőrzése:

Személyi védőfelszerelés:

Általános védelmi és higiéniai intézkedések:

- Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól.
- A szennyezett, telített ruhát azonnal le kell vetni.
- A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet.
- Ne lélegezze be a gázokat / gőzöket / aeroszolokat.
- Kerülje a szembe és a bőrre jutást.

Légzésvédelem:

- Rövid vagy alacsony terhelésnél légzésvédő maszk; intenzív vagy hosszan tartó terhelés esetén használjon önálló légzőkészüléket.

Kézvédelem: Védőkesztyű.

A kesztyű anyaga

- A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is függ, és más gyártó, és gyártónál is különbözőek. Mivel a termék több anyagból készült, a kesztyű anyagainak ellenállása nem előrelátható, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

A kesztyű anyag áttörési ideje

- A pontos áttörési időt a kesztyű gyártójának ki kell megtagasztalnia és megfellelnie.

Szemvédelem: jól záró védőszemüveg.

A test védelme: védőruházat.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg.

Termékeinket kizárólag szakemberek és/vagy gyakorlott, szakképzett és megfelelő szaktudással rendelkező személyek alkalmazhatják.

A felhasználó nem mentesíthető a szakszerű feldolgozás kötelezettsége alól. Előzetesen javasoljuk egy próba- vagy kisebb felületen alkalmazva tesztelni. Természetesen nem lehetséges minden jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőséget és speciális alkalmazást hiánytalanul felsorolni. Az ismertető nem tér ki az olyan ismeretekre, melyek meglepte szakemberek esetében feltételezhető. Ügyeljen a hatályos, műszaki, nemzeti és európai szabványokban, irányelvekben és adatlapokban szereplő anyagokra, alapfelületekre és következő rétegekre vonatkozó tartalmak betartására! Szükség esetén jelentse a problémát. Egy újabb adatlap kiadása esetén az előzőek elveszítik az érvényességüket. A mindenkori legújabb adatlapokat, biztonsági adatlapokat a www.murexin.com webhelyen tekintheti meg.